
ESMALTE SINTÉTICO TITANLUX BASE SERVICOLOR PREMIER LINEA VERDE

Interior - Exterior. Brillante. Base WO Blanca



Código de producto : 001 0570

Descripción

Bases para teñir con el ***Sistema Servicolor TITAN***. Esmalte, de secado rápido y uso universal. Muy brillante y elástico, con una excelente estabilidad de color y brillo, y una gran resistencia al rayado. Muy buena nivelación y cubrición de cantos. Resistente a la intemperie, grasas, lavados, etc.

Campos Aplicación

Exteriores e interiores. Para proteger y embellecer puertas, muebles, vehículos industriales, maquinaria, etc.

Datos técnicos

Naturaleza	Alquídica
Acabado	Brillante
Densidad (UNE EN ISO 2811)	1,15 - 1,18 Kg/l
Rendimiento	12 - 14 m2/l
Secado a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)	4 - 5 horas
Repintado a 23ºC 60% HR (UNE 48283)	18 - 24 horas
Métodos de aplicación	Brocha, rodillo y pistola
Diluyente	Disolvente sin olor o aguarrás mineral
Limpieza de utensilios	Disolvente sin olor o aguarrás mineral
Condiciones de aplicación, HR<80%	+10 ºC - +30 ºC
Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)	40 - 42 ºC
Volumen Sólidos (UNE 48090)	50 - 52 %
COV (UNE EN 11890-2)	2.004/42/IIA (d) (400/300) Max. VOC 300 g/l
Presentación	4l y 750ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas e imprimadas adecuadamente. Eliminar cualquier resto de suciedad, grasa, óxido mal adherido y recubrimientos utilizando disolvente o decapante, según necesidad.
A temperaturas del soporte inferiores a 10ºC y con rendimientos bajos el tiempo de repintado se alarga. Comprobar que el secado es correcto antes de repintar.

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Madera: Lijar la madera en el sentido de las vetas, limpiar a fondo, eliminar resinas o secreciones de resina y matar cantos

vivos. Aplicar ***Protector TITAN***, ***Selladora TITAN*** o ***Preparación Multiusos*** según necesidades.
Hierro: ***Minio Sintético Titanlux*** o ***Preparación Multiusos***. Para trabajos al exterior serán necesarias dos manos de la imprimación seleccionada. En interiores, se puede optar por ***Imprimación TITAN*** o ***Pintura de Minio de Hierro TITAN***.
Otros soportes: Consultar.
En todos los casos para:
Interiores: acabar con 1 o 2 manos de ***Titanlux Esmalte Sintético Sistema Premier Línea Verde***.
Exteriores: acabar con 2 o 3 manos de ***Titanlux Esmalte Sintético Sistema Premier Línea Verde***.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Lavar, lijar suavemente y aplicar directamente 1 o 2 capas de ***Titanlux Esmalte Sintético Sistema Premier Línea Verde***.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Eliminar totalmente y proceder como en superficies no preparadas.

Precauciones

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde su fabricación en envase original perfectamente cerrado y a temperaturas entre 5º y 35ºC.

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.










INDUSTRIAS TITAN, S.A.
P. Pratense, c/114, 21
08820 El Prat de Llobregat
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494
Rua Fonte Cova
4476-909 Castelo da Maia, Maia
PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com